

Требования к сортировке п/м сосновых и лиственничных 1-3 сорт по ГОСТ 26002-83

Наименование пороков	Нормы ограничения				
	толстые широкие	тостые узкие	средние широкие	средние узкие	тонкие
Сучки сросшиеся и одно-стороннесросшиеся, здоровые, пластевые	28-38мм-2шт. 38-50мм-1шт.	до25мм-2шт. 28-38мм-2шт.	19-25мм-3шт. 25-38мм-1шт.	19-25мм-3шт 25-32мм-1шт	19-22мм-2шт. 22-32мм-1шт.
на 1м длины					
Сучки сросшиеся, здоровые, кромочные	13-16мм-6шт. 16-25мм-5шт. 25-32мм-3шт.	13-16мм-4шт. св.16мм до 3/4 толщ.-4шт.	до 2/3 толщ.-2шт.		
Сучки сросшиеся,здоровые,торцовые	допускаются на каждом торце не более 25мм-1шт.				
Сучки несросшиеся,здоровые,пластевые	25мм-1шт. на 1м длины	19мм-1шт. на 1 м длины	19мм-1шт. на 1м длины	13мм-1шт. на1м длины	13мм-1шт на 1м длины
Сучки загнившие,гнилые,табачные,пластевые	Не допускаются				
Допускаются по нормам сросшихся сучков в общем количестве					
Сучки кромочные,несросшиеся, здоровые	13мм-2шт.		10мм-2шт.		6мм-2шт.
Отверстия от выпавших сучков на кромке	1/4толщ. п/м		1/3 толщ. п/м		1/2 толщ. п/м
Прорость	Допускается несквозная не более 25x75мм-1шт./25x50мм-3шт./на кромках 2x15мм-2шт./ на торцах не допускается				
Кармашки	Допускаются односторонние. На пластьях в толстых п/м -6x200мм-8шт. В средних и тонких п/м -6x125мм-5шт. На кромках-3x100мм-4шт. На торцах в средних и толстых - шириной 3мм до 1/3толщины.				
Грибные окраски,гниль	Не допускаются				
Трещины несквозные	Допускаются до 2/3 длины с выходом в торец до1/3 толщины.				
Трещины сквозные с выходом в торец	Допускаются протяжением от каждого торца не более 50мм.				
Наклон волокон	Допускается отклонение не более 25мм на 0,3м				
Сердцевина	Допускается				
Покоробленность: по кромке	Допускается				
поперечная	со стрелой прогиба не более 0,15%				
продольная по пласти	не более 6мм в широких п/м; не более3мм- в узких п/м				
Обзол (поверхность очищена от коры)	не более 6 мм на 1,5м длины				
Обзол (поверхность очищена от коры)	Допускается карандашный(4-5 мм) Максимальный непропил- 8 мм по всей длине доски.				
Риски, вырывы	Допускаются глубиной не более по пласти-0,75мм, по кромке-3 мм.				
Сколы	На ребрах внутренней пласти- не допускаются . На ребрах наружной пласти – допускаются по нормам обзола.				
Червоточина	Не допускается				